

結束バンドの 保管・使用のポイント

使用環境

- ・ ナイロン66は湿気に敏感です。
- ・ 乾燥しすぎると脆くなり、破断しやすくなります。
- ・ 使用環境は、気温23℃前後・湿度40～60%が理想です。

保管方法

1. 密閉保存：開封後は袋などに密閉して保管。
2. 常温保管：室内で、気温23℃前後・湿度40～60%を目安に。
3. 早めに使用：開封後は長期保管せず、なるべく早く使い切る。

小ワザ

- ・ 密封にはチャック袋や密閉容器が便利！
- ・ 冬場は加湿器の活用で湿度管理を。

